

JM-6036 快干基膜

产品特点

- 环境友好，不含APEO、甲醛、苯酚及其衍生物
- 采用独特的互穿网络（IPN）结构的有机硅改性自交联苯丙乳液
- 具有优异的耐水性、优异的附着力
- 具有高干燥速度、高抗碱、高防潮、高防霉
- 具有优异的冻融稳定性（-30℃）

产品规格

外观	乳白蓝相液体
固体含量，wt%	37.0 ± 1.0
pH值	6.5-8.5
粘度，mPa.s	3000-6000
平均粒径，μm	0.10
最低成膜温度，℃	0
离子性	阴离子

使用推荐

- 推荐使用于墙体保护胶
- 施工：温度+5℃-40℃

包装与储存

- 50KG塑料桶、200KG铁桶或1000KG的IBC桶。
- 贮存在避光阴凉干燥处，避免阳光直射。
- 贮存温度为5℃-35℃，有效期六个月，未发生变质仍可使用。

物料安全

- 详情请参阅产品的MSDS资料。