

添加 · 创造价值

KLS-2378 工业漆乳液

产品介绍

- KLS-2378是有机硅改性苯丙乳液，不含APEO和甲醛。

产品特点

- 由该乳液制备的金属漆干燥成膜后附着力强，韧性好，具有优异的耐水性和耐盐雾性能；推荐用于金属底漆、防火涂料。

产品规格

外观	乳白蓝相液体
固体含量，wt%	48.0 ± 1
pH值	6.5-8.5
粘度，mPa.s	3000-8000
玻璃化温度，℃	28
最低成膜温度，℃	17
平均粒径，μm	0.1-0.2
离子性	阴离子

包装与储存

- 50KG塑料桶、200KG铁桶或1000KG的IBC桶。
- 贮存在避光阴凉干燥处，避免阳光直射。
- 贮存温度为5℃-35℃，有效期六个月，未发生变质仍可使用。