

添加 · 创造价值

XL-0646 真石漆乳液

产品特点

- 十环认证环保产品
- 采用核壳新工艺制备而成的有机硅改性自交联苯丙乳液
- 具有极佳的耐水白性、耐水恢复性和展色性
- 干燥速度快、最低成膜温度低、制漆不用加成膜助剂

产品规格

外观	乳白蓝相液体
固体含量, wt%	47.0 ± 1.0
pH值	6.5-8.5
粘度, mPa.s	1500-5000
平均粒径, μm	0.10
最低成膜温度, $^{\circ}\text{C}$	5
离子性	阴离子

使用推荐

- 推荐用于干燥速度和耐水白要求高的中等价位真石漆生产。
推荐用量：12%-15%。
- 施工：温度+5 $^{\circ}\text{C}$ ~ 40 $^{\circ}\text{C}$ ，下雨前后不宜施工。

包装与储存

- 50KG塑料桶、200KG铁桶或1000KG的IBC桶。
- 贮存在避光阴凉干燥处，避免阳光直射。
- 贮存温度为5 $^{\circ}\text{C}$ -35 $^{\circ}\text{C}$ ，有效期六个月，未发生变质仍可使用。

物料安全

- 详情请参阅产品的MSDS资料。