

XL-1850 双组分瓷砖背胶

产品特点

- 自交联型丙烯酸酯共聚乳液
- 适用用防水抗裂砂浆及双组分瓷砖背胶
- 漆膜干燥速度快、粘结强度高
- 与水泥和易性好，施工方便

产品规格

外观	乳白色液体
固体含量, wt%	50.0 ± 1
pH值	7.0-9.0
粘度, mPa.s	< 2000
平均粒径, μm	0.20 ~ 0.30
最低成膜温度, $^{\circ}\text{C}$	20
离子性	阴离子

使用推荐

- 双组分瓷砖背胶
通用型：乳液用量10%–15%
- 防水砂浆
乳液用量：10%–15%
产品符合JC/T 984-2011《聚合物水泥防水砂浆》标准
- 施工：温度+5 $^{\circ}\text{C}$ ~ 40 $^{\circ}\text{C}$ ，下雨前后不宜施工。

包装与储存

- 50KG塑料桶、200KG铁桶或1000KG的IBC桶。
- 贮存在避光阴凉干燥处，避免阳光直射。
- 贮存温度为5 $^{\circ}\text{C}$ –35 $^{\circ}\text{C}$ ，有效期六个月，未发生变质仍可使用。

物料安全

- 详情请参阅产品的MSDS资料。