

添加 · 创造价值

XL-402 JS防水乳液

产品特点

- 自交联型丙烯酸酯共聚乳液
- 优良的低温柔性、延伸性和拉伸强度
- 优良的防水性、耐碱性及耐候性
- 与水泥和易性好，施工方便
- 十环认证环保产品

产品规格

外观	乳白色液体
固体含量, wt%	55.0 ± 1
pH值	7.0-9.0
粘度, mPa.s	200-2500
平均粒径, μm	0.30 ~ 0.40
最低成膜温度, °C	0
离子性	阴离子

使用推荐

- JS防水涂料
JS-I型：乳液用量 45%-50%
JS-II型：乳液用量 30%-35%
JS-III型：乳液用量 20%-25%
产品符合GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》标准
- 施工：温度+5℃~40℃，下雨前后不宜施工。

包装与储存

- 50KG塑料桶、200KG铁桶或1000KG的IBC桶。
- 贮存在避光阴凉干燥处，避免阳光直射。
- 贮存温度为5℃-35℃，有效期六个月，未发生变质仍可使用。

物料安全

- 详情请参阅产品的MSDS资料。