

XL-402M JS防水乳液

产品特点

- 自交联型丙烯酸酯共聚乳液
- 优良的低温柔性、优异延伸性和拉伸强度
- 制漆后，涂膜抗开裂性好、光泽度高
- 与水泥和易性好，施工方便

产品规格

外观	乳白蓝绿液体
固体含量, wt%	50.0 ± 1
pH值	5.0-8.0
粘度, mPa.s	500-3000
平均粒径, μm	0.20 ~ 0.30
最低成膜温度, $^{\circ}\text{C}$	0
离子性	阴离子

使用推荐

- JS防水涂料
JS-I型：乳液用量45%-50%
产品符合GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》标准
- 施工：温度+5 $^{\circ}\text{C}$ ~ 40 $^{\circ}\text{C}$ ，下雨前后不宜施工。

包装与储存

- 50KG塑料桶、200KG铁桶或1000KG的IBC桶。
- 贮存在避光阴凉干燥处，避免阳光直射。
- 贮存温度为5 $^{\circ}\text{C}$ -35 $^{\circ}\text{C}$ ，有效期六个月，未发生变质仍可使用。

物料安全

- 详情请参阅产品的MSDS资料。