

XL-403K-1 刚性防水乳液

产品特点

- 自交联型丙烯酸酯共聚乳液
- 适用于聚合物水泥防水浆料和聚合水泥防水砂浆
- 漆膜干燥速度快、粘结强度高
- 与水泥和易性好，施工方便
- 十环认证环保产品

产品规格

外观	乳白蓝相液体
固体含量, wt%	50.0 ± 1
pH值	7.0-9.0
粘度, mPa.s	< 2000
平均粒径, μm	0.20 ~ 0.30
最低成膜温度, °C	10
离子性	阴离子

使用推荐

- K11防水浆料
通用型：乳液用量10%~15%
产品符合JC/T 2090-2011《聚合物水泥防水浆料》标准
- 防水砂浆
乳液用量：10%~15%
产品符合JC/T 984-2011《聚合物水泥防水砂浆》标准
- 施工：温度+5°C ~ 40°C，下雨前后不宜施工。

包装与储存

- 50KG塑料桶、200KG铁桶或1000KG的IBC桶。
- 贮存在避光阴凉干燥处，避免阳光直射。
- 贮存温度为5°C-35°C，有效期六个月，未发生变质仍可使用。

物料安全

- 详情请参阅产品的MSDS资料。