

XL-4820K 无氨刚性防水乳液

产品特点

- 无氨自交联型丙烯酸酯共聚乳液
- 优异的乳液稀释冻融稳定性
- 适用于聚合物水泥防水浆料和聚合水泥防水砂浆
- 漆膜干燥速度快、粘结强度高
- 与水泥和易性好，施工方便
- 绿色环保、不含APEO、甲醛

产品规格

外观	乳白蓝绿液体
固体含量, wt%	48.0 ± 1
pH值	7.0-9.0
粘度, mPa.s	< 500
平均粒径, μm	0.10 ~ 0.30
最低成膜温度, °C	22
离子性	阴离子

使用推荐

- K11防水浆料
通用型：乳液用量10%–15%
产品符合JC/T 2090–2011《聚合物水泥防水浆料》标准
- 防水砂浆
乳液用量：10%–15%
产品符合JC/T 984–2011《聚合物水泥防水砂浆》标准
- 施工：温度+5℃ ~ 40℃，下雨前后不宜施工。

包装与储存

- 50KG塑料桶、200KG铁桶或1000KG的IBC桶。
- 贮存在避光阴凉干燥处，避免阳光直射。
- 贮存温度为5℃–35℃，有效期六个月，未发生变质仍可使用。

物料安全

- 详情请参阅产品的MSDS资料。