

XL-800A 单组份防水乳液

产品特点

- 自交联型丙烯酸酯共聚乳液
- 涂膜具有持久的柔韧性及良好的抗开裂性
- 优异的耐水性和耐碱性

产品规格

外观	乳白蓝相液体
固体含量, wt%	51.0 ± 1
pH值	7.0-9.0
粘度, mPa.s	< 1000
平均粒径, μm	0.15-0.20
最低成膜温度, °C	0
离子性	阴离子

使用推荐

- 单组份防水涂料
I型: 乳液使用量45-50%
II型: 乳液使用量45-50%
I型、II型产品均符合JC/T 864-2008《聚合物乳液建筑防水涂料》标准
- 施工: 温度+5°C ~ 40°C, 下雨前后不宜施工。

包装与储存

- 50KG塑料桶、200KG铁桶或1000KG的IBC桶。
- 贮存在避光阴凉干燥处, 避免阳光直射。
- 贮存温度为5°C-35°C, 有效期六个月, 未发生变质仍可使用。

物料安全

- 详情请参阅产品的MSDS资料。