

XL-805LQ 乳化沥青防水乳液

产品特点

- 自交联型丙烯酸酯共聚乳液
- 与阴离子及阳离子乳化沥青具有很好的相容性
- 优异的粘弹性及耐候性
- 优异的低温柔韧性
- 产品绿色环保、无甲醛、无APEO

产品规格

外观	乳白蓝相液体
固体含量, wt%	50.0 ± 1
pH值	7.0-9.0
粘度, mPa.s	< 1000
平均粒径, μm	0.15-0.20
最低成膜温度, $^{\circ}\text{C}$	0
离子性	阴离子

使用推荐

- 乳化沥青防水涂料
L型: 乳液使用量35-45%
H型: 乳液使用量25-35%
L型、H型产品均符合JC/T 408-2005《水乳型沥青防水涂料》标准
- 施工: 温度+5 $^{\circ}\text{C}$ ~ 40 $^{\circ}\text{C}$, 下雨前后不宜施工。

包装与储存

- 50KG塑料桶、200KG铁桶或1000KG的IBC桶。
- 贮存在避光阴凉干燥处, 避免阳光直射。
- 贮存温度为5 $^{\circ}\text{C}$ -35 $^{\circ}\text{C}$, 有效期六个月, 未发生变质仍可使用。

物料安全

- 详情请参阅产品的MSDS资料。