

XL-950K 玻化瓷砖粘结剂

产品特点

- 纯丙自交联核壳丙烯酸酯共聚乳液
- 优异的粘结性能，耐老化性好
- 经过该粘结剂处理过的玻化瓷砖牢固、不空鼓、不脱落

产品规格

外观	乳白色液体
固体含量, wt%	50.0 ± 1
pH值	7.0-9.0
粘度, mPa.s	<1000
平均粒径, μm	0.30-0.40
最低成膜温度, $^{\circ}\text{C}$	7
离子性	阴离子

使用推荐

- 单组份瓷砖背胶施工：
 - 1、用滚筒或毛刷在需要粘贴材料的粘贴面均匀涂刷一层，待胶液凝固呈透明状（夏天约五分钟，其他季节适当延长干燥时间）即可用水泥灰浆进行正常粘贴作业。
 - 2、使用量约为每公斤涂刷十到十二平方米。
- 严禁将本粘结剂涂刷在瓷砖、石材等材料正面，否则极难清除干净。
- 严禁与其他物质混拼使用，否则可能降低性能甚至引起凝胶报废。
- 在胶液未干前之前要防止淋雨及溅水。

包装与储存

- 50KG塑料桶、200KG铁桶或1000KG的IBC桶。
- 贮存在避光阴凉干燥处，避免阳光直射。
- 贮存温度为5 $^{\circ}\text{C}$ -35 $^{\circ}\text{C}$ ，有效期六个月，未发生变质仍可使用。

物料安全

- 详情请参阅产品的MSDS资料。