

XL-968M 玻化瓷砖粘结剂

产品特点

- 自交联型丙烯酸酯共聚乳液
- 优异的涂膜浸水拉拔强度
- 与水泥和易性好，施工方便
- 适合即刷即贴
- 优异的乳液涂膜耐水白及附着力
- 漆膜干燥速度快、粘结强
- 绿色环保、不含APEO、甲醛

产品规格

外观	乳白蓝相液体
固体含量, wt%	46.0 ± 1
pH值	7.0-9.0
粘度, mPa.s	500-3000
平均粒径, μm	0.10-0.20
最低成膜温度, $^{\circ}\text{C}$	0
离子性	阴离子

使用推荐

- 1) 瓷砖处理（无需泡砖）：清洁瓷砖背面的各种脏物，如油污、浮灰、脱模剂等。
- 2) 涂刷：用毛刷、滚筒将背胶薄抹于瓷砖背面上，使之均匀分布，背胶乳液用量 $10\text{m}^2/\text{Kg}$ 。
- 3) 干贴：待背胶干固（涂膜变透明，夏天约5-10min，冬天约20-30min）；湿贴：刷涂背胶后2-3min即可；用已经配好的水泥砂浆或瓷砖胶均匀地涂膜在瓷砖背面后，将瓷砖铺贴在墙面或地面上。
- 4) 粘贴瓷砖时，保证瓷砖与砂浆或瓷砖胶紧密贴合，避免出现空鼓现象。
- 5) 施工期间及完工一天之内，基层及环境温度应在 $5^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ ，刚施工好的材料一天之内应避免淋水。

包装与储存

- 50KG塑料桶、200KG铁桶或1000KG的IBC桶。
- 贮存在避光阴凉干燥处，避免阳光直射。
- 贮存温度为 $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$ ，有效期六个月，未发生变质仍可使用。

物料安全

- 详情请参阅产品的MSDS资料。