

添加 • 创造价值

XL-1400 增水改性碱溶涨缩合型增稠剂

产品特点

- 本品在pH值为8.0-9.0的范围内能发挥最佳性能
- 本品和水以1: 2的比例稀释，在搅拌过程中缓慢加入，防止加入过快产生凝胶，使其增稠效果达到最佳
- 本品可单独使用也可与其他增稠协同使用来获得优异的抗分水性能

产品规格

外观	乳白蓝相液体
固体含量, wt%	24.0 ± 1
pH值	3.0-5.0
粘度, mPa.s	< 100
离子性	阴离子

使用推荐

- 内外墙乳胶漆增稠
建议用量：0.2%-1.0%

包装与储存

- 50KG塑料桶、200KG铁桶或1000KG的IBC桶。
- 贮存在避光阴凉干燥处，避免阳光直射。
- 贮存温度为5°C-35°C，有效期十二个月，未发生变质仍可使用。

物料安全

- 详情请参阅产品的MSDS资料。