

XL-318D 苯丙乳液

产品特点

- 有机硅改性常温自交联乳液、具有突出的耐擦洗性
- 附着力好，有优异的耐水性、耐碱性
- 化学稳定性良好，同其它助剂以及乳液的配伍性好
- 十环认证环保产品

产品规格

外观	乳白蓝相液体
固体含量, wt%	48.0 ± 1
pH值	7.0-9.0
粘度, mPa.s	3000-8000
平均粒径, μm	0.10 ~ 0.20
最低成膜温度, $^{\circ}\text{C}$	17
离子性	阴离子

使用推荐

- 内墙乳胶漆
乳液用量：12%
产品符合GB/T 9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》一等品标准
乳液用量：20%
产品符合GB/T 9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》优等品标准
- 外墙乳胶漆
乳液用量：25%
产品符合GB/T 9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》合格品标准
- 施工：温度+5 $^{\circ}\text{C}$ ~ 40 $^{\circ}\text{C}$ ，下雨前后不宜施工。

包装与储存

- 50KG塑料桶、200KG铁桶或1000KG的IBC桶。
- 贮存在避光阴凉干燥处，避免阳光直射。
- 贮存温度为5 $^{\circ}\text{C}$ ~35 $^{\circ}\text{C}$ ，有效期六个月，未发生变质仍可使用。

物料安全

- 详情请参阅产品的MSDS资料。