

# XL-500 抗起霜底漆乳液

## 产品特点

- 具有优良的耐水性和墙面抗泛碱性以及附着力
- 具有优良的化学稳定性、储存稳定性、冻融稳定性

## 产品规格

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| 外观                         | 乳白色液体       |
| 固体含量, wt%                  | 46.0 ± 1    |
| pH值                        | 7.0-9.0     |
| 粘度, mPa.s                  | 100-500     |
| 平均粒径, $\mu\text{m}$        | 0.10 ~ 0.20 |
| 最低成膜温度, $^{\circ}\text{C}$ | 16          |
| 离子性                        | 阴离子         |

## 使用推荐

- 封闭底漆  
乳液用量: 40%-60%
- 施工: 温度+5 $^{\circ}\text{C}$  ~ 40 $^{\circ}\text{C}$ , 下雨前后不宜施工。

## 包装与储存

- 50KG塑料桶、200KG铁桶或1000KG的IBC桶。
- 贮存在避光阴凉干燥处, 避免阳光直射。
- 贮存温度为5 $^{\circ}\text{C}$ -35 $^{\circ}\text{C}$ , 有效期六个月, 未发生变质仍可使用。

## 物料安全

- 详情请参阅产品的MSDS资料。