

添加 · 创造价值

XL-501 抗碱底漆乳液

产品特点

- 粒径细、具有良好的渗透性
- 具有优异的耐水性、和墙面抗泛碱性以及附着力
- 既可以做有色底漆也可以兑水配制透明底漆

产品规格

外观	乳白蓝相液体
固体含量, wt%	40.0 ± 1
pH值	7.0-9.0
粘度, mPa.s	< 2500
平均粒径, μm	0.10
最低成膜温度, $^{\circ}\text{C}$	12
离子性	阴离子

使用推荐

- 封闭底漆
乳液用量: 40%-60%
- 施工: 温度+5 $^{\circ}\text{C}$ ~40 $^{\circ}\text{C}$, 下雨前后不宜施工。

包装与储存

- 50KG塑料桶、200KG铁桶或1000KG的IBC桶。
- 贮存在避光阴凉干燥处, 避免阳光直射。
- 贮存温度为5 $^{\circ}\text{C}$ -35 $^{\circ}\text{C}$, 有效期六个月, 未发生变质仍可使用。

物料安全

- 详情请参阅产品的MSDS资料。