



COOTHANES
科力森

XL-800 柔性丙烯酸酯共聚乳液

产品特点

- 环境友好，不含APEO、苯酚、甲醛及其衍生物
- 良好的耐候性，其抗粉化和抗变色性能力高
- 附着力好，有优异的耐水性、耐碱性
- 化学稳定性良好，同其它助剂以及乳液的配伍性好

产品规格

外观	乳白蓝绿相液体
固体含量, wt%	55.0 ± 1
pH值	7.0~9.0
粘度, mPa.s	1000~3000
平均粒径, μm	0.20 ~ 0.25
最低成膜温度, °C	0
离子性	阴离子

使用推荐

- 外墙弹性拉毛漆
推荐用量：38%~42%
- 施工：温度+5°C ~ 40°C，下雨前后不宜施工。

包装与储存

- 50KG塑料桶、200KG铁桶或1000KG的IBC桶。
- 贮存在避光阴凉干燥处，避免阳光直射。
- 贮存温度为5°C~35°C，有效期六个月，未发生变质仍可使用。

物料安全

- 详情请参阅产品的MSDS资料。